Produkta datu lapa

Specifikācijas



VF208W droseļvārsts, divvirzienu, DN125, vafeļveida ar atloku, cinkots disks, EPDM oderējums, Kvs 1025 mÂ³/h, maks. spiediens 600 kPa.

VF208W-125NZ

Galvenā

Produkta vai sastāvdaļas veids	Vārsts
Vārsta tips	Tauriņš
Vārstu produktu sērija	VF208W
Vārsta modelis	VF208W 125NZ 1025E B00
Vidēja saderība	Glikols 25% Glikols 30 % Glikols 50% Ūdens
Vārstu konfigurācija	Divvirzienu
Vārstu savienojuma veids	Ar atloku
Ķermeņa izmērs	125 mm (5 collas)
Caurules izmērs	125 mm
Plūsmas raksturlielums	Neraksturīgs
Plūsmas koeficients	1185,13 cv 1025 kvs
Spiediena klase	PN16
Darba šķidruma temperatūra	-10…100 °C
Spiediena šķidruma maks. delta P normāls mūžs	303,4 kPa
Sēdekļa noplūde	Port A : IV-S1 klase (0,005 %)
Stumbra kustība	Rotācijas
Diska forma	Pilns
Diska materiāls	Mezglains čuguns
Korpusa materiāls	Mezglains čuguns EN-JS 1030
Materiāla blīvējums	EPDM (etilēnpropilēna diēna monomērs)
Stumbra materiāls	Nerūsējošais tērauds AISI 420
Mērķa reģions	Eiropā Āzijas Klusais okeāns. Austrālija.

Iepakošanas vienības

Pirmā iepakojuma vienības tips	PCE
Vienību skaits 1. iepakojumā	1
1. iepakojuma augstums	8,89 cm
1. iepakojuma platums	26,67 cm

Ir sasniegts maksimālais saīdzināmo produktu skaits. Lūdzu, atveriet sadaļu Saīdzināt produktus #SAITE# un izdzēsiet kādu produktu, lai turpinātu.

1. iepakojuma garums	19,05 cm
1. iepakojuma svars	6,55 kg

Līguma garantija

Garantija (mēnešos)	18

Environmental Data

Schneider Electric mērķis ir līdz 2050. gadam sasniegt nulles emisiju statusu, izmantojot piegādes ķēdes partnerību, zemākas ietekmes materiālus un cirkularitāti, izmantojot mūsu pašreizējo kampaņu "Use Better, Use Longer, Use Again", lai pagarinātu produktu kalpošanas laiku un to pārstrādājamību.

Environmental Data skaidrojums >

Kā mēs novērtējam produktu ilgtspēju >

Use Better

Materiāli un iepakojums

Iepakojums izgatavots no pārstrādāta kartona	**Jā**
Iepakojums bez plastmasas	**Nē**
REACh regula	**Nesatur ļoti bīstamas vielas virs moteiktās normas**

Use Again

Pārsaiņošana un atkārtota ražošana

Cirkularitātes profils	**Nav jāveic īpašas darbības, lai nodotu otrreizējai pārstrādei**
Atgriešana	**No**