Produkta datu lapa

Specifikācijas



Priekšējais savienojums, MasterPact NW08/NW16, 4 poli, fiksēts, 800A/1600A, stiprinājums apakšā

48155

Galvenā

Produktu klāsts	MasterPact NW
Produkta vai sastāvdaļas veids	Priekšējais savienojums
Aksesuāru / rezerves daļu kategorija	Savienojuma piederums
Diapazona saderība	Masterpact MasterPact NW08 Masterpact MasterPact NW10 Masterpact MasterPact NW12 Masterpact MasterPact NW16
Polu apraksts	4P
Montāžas režīms	Fiksēts
[In] nominālā strāva	800…1600 A

Papildinošs

savienojuma vieta	Priekšā
Lokalizācija ierīcē	Apakšā
Savienojuma solis	115 mm

Iepakošanas vienības

Pirmā iepakojuma vienības tips	PCE
Vienību skaits 1. iepakojumā	1
1. iepakojuma augstums	2,0 cm
1. iepakojuma platums	16,0 cm
1. iepakojuma garums	7,5 cm
1. iepakojuma svars	2,708 kg

Līguma garantija

Garantija (mēnešos)	18

Ir sasniegts maksimālais salīdzināmo produktu skaits. Lūdzu, atveriet sadaļu Salīdzināt produktus #SAITE# un izdzēsiet kādu produktu, lai turpinātu.

Environmental Data

Schneider Electric mērķis ir līdz 2050. gadam sasniegt nulles emisiju statusu, izmantojot piegādes ķēdes partnerību, zemākas ietekmes materiālus un cirkularitāti, izmantojot mūsu pašreizējo kampaņu "Use Better, Use Longer, Use Again", lai pagarinātu produktu kalpošanas laiku un to pārstrādājamību.

Environmental Data skaidrojums >

Kā mēs novērtējam produktu ilgtspēju >

Ietekme uz vidi

Kopējā dzīves cikla oglekļa pēda	**176 kg CO2 eq.**
Ražošanas posma oglekļa pēdas nospiedums [A1–A3]	**21 kg CO2 eq.**
Izplatīšanas posma oglekļa pēdas nospiedums [A4]	**0.4 kg CO2 eq.**
Uzstādīšanas posma oglekļa pēdas nospiedums [A5]	**0 kg CO2 eq.**
Lietošanas posma oglekļa pēdas nospiedums [B2, B3, B4, B6]	**152 kg CO2 eq.**
Dzīves cikla beigu posma oglekļa pēdas nospiedums [C1–C4]	**3 kg CO2 eq.**
Vides informācijas publiskošana	**Produkta ietekme uz vidi**

Use Better

Materiāli un iepakojums

Iepakojums izgatavots no pārstrādāta kartona	**Jā**
Iepakojums bez plastmasas	**Jā**
ES RoHS direktīva	**Atbilst**
REACh regula	**Nesatur ļoti bīstamas vielas virs moteiktās normas**

Use Again

Pārsaiņošana un atkārtota ražošana

Pārstrādājamības potenciāls, %	**93**
Cirkularitātes profils	**Nav jāveic īpašas darbības, lai nodotu otrreizējai pārstrādei**
Atgriešana	**Jā**