Produkta datu lapa

Specifikācijas



Thorsman - TPS-6/20x50 - nagu spraudnis - ar skrūvi - komplektā 100

1150051

Galvenā

Diapazons	Torsmens
Produktu klāsts	Thorsman
Produkta vai sastāvdaļas veids	Naglu spraudnis
Ierīces īsais nosaukums	TPS
Nodrošināts aprīkojums	Skrūve
Urbšanas diametrs	6 mm
Minimālais urbšanas dziļums	57 mm
Skrūves diametrs	3,5 mm
Krāsas tonis	skaidrs

Papildinošs

Krāsas tonis	Skaidrs
Materiāls	naglu spraudnis : PA (poliamīds) skrūve : tērauda galvanizēts
Praktiska kravnesība	bīdes : 0,4 kN priekš betons C25 4,5) izvelkamā slodze : 0,2 kN priekš betons C25 6) bīdes : 0,4 kN priekš ciets ķieģelis 4,5) izvelkamā slodze : 0,2 kN priekš ciets ķieģelis 6) bīdes : 0,1 kN priekš zema blīvuma betons 500 un keramzīts 4,5) izvelkamā slodze : 0,07 kN priekš zema blīvuma betons 500 un keramzīts 6)
Biezums	0…20 mm armatūra
Apkārtējā gaisa temperatūra darbībai	-40…80 °C
Diametrs	10 mm
Garums	75 mm
Galvenās krāsas tonis	Skaidrs

Vide

Daudzums komplektā	Komplektā 100
Neto svars	0,0051 kg

Iepakošanas vienības

Pirmā iepakojuma vienības tips	PCE
Vienību skaits 1. iepakojumā	1
1. iepakojuma augstums	0,900 cm
1. iepakojuma platums	0,800 cm

Ir sasniegts maksimālais salīdzināmo produktu skaits. Lūdzu, atveriet sadaļu Salīdzināt produktus #SAITE# un izdzēsiet kādu produktu, lai turpinātu.

1. iepakojuma garums	7,100 cm
1. iepakojuma svars	4,000 g

Līguma garantija

Garantija (mēnešos)	18

Environmental Data

Schneider Electric mērķis ir līdz 2050. gadam sasniegt nulles emisiju statusu, izmantojot piegādes ķēdes partnerību, zemākas ietekmes materiālus un cirkularitāti, izmantojot mūsu pašreizējo kampaņu "Use Better, Use Longer, Use Again", lai pagarinātu produktu kalpošanas laiku un to pārstrādājamību.

Environmental Data skaidrojums >

Kā mēs novērtējam produktu ilgtspēju >

Use Better

Materiāli un iepakojums

Iepakojums izgatavots no pārstrādāta kartona	**Nē**
Iepakojums bez plastmasas	**Nē**
ES RoHS direktīva	**Atbilst**
REACh regula	**Nesatur ļoti bīstamas vielas virs moteiktās normas**

Use Again

Pārsaiņošana un atkārtota ražošana

Cirkularitātes profils	**Nav jāveic īpašas darbības, lai nodotu otrreizējai pārstrādei**
Atgriešana	**Jā**